



# 402-2481 1K-Kunststoff-Haftvermittler




1K-Produkt  
(ohne Härter)



Spritzfertig  
eingestellt  
(12-15 s 4 mm DIN)



Ø 1,2 – 1,4 mm:  
3-4 bar  
Spritzgänge: 1



Lufttrocknung bei 20°C:  
- bereits nach 15 Min. überlackierbar

## BESCHREIBUNG

1K-Haftvermittler für Kunststoff-Lackierungen

## ANWENDUNGSGEBIET

Zur Verbesserung der Haftung auf ABS, EP-Laminat, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hart + weich und/oder PVC

## EIGENSCHAFTEN

- einfache Handhabung
- schnelle Überlackierung
- für die meisten Kunststoffe zu verwenden

## VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss staubfrei und entfettet sein.

## VERARBEITUNG

Der 1K-Kunststoff-Haftvermittler ist spritzfertig und wird in dünnsten Schichten von nur 3 bis 5 µm aufgetragen. Bereits nach ca. 15 Minuten ist die Überlackierung mit üblichen Lacksystemen möglich.

ACHTUNG: keine Verarbeitung unter 10°C (Objekt- und Raumtemperatur) und max. 75% rel. Luftfeuchte.

## TROCKNUNG (bei Objekt- u. Raumtemperatur von 20°C)

überlackierbar: nach ca. 15 min.

## VOC-GESETZGEBUNG + weitere Infos

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l. (2007)

Das Produkt enthält max. 868 g/l VOC

Ergiebigkeit: mit einem Liter können 8 bis 10 m<sup>2</sup> beschichtet werden.

Im verschlossenen Originalgebinde ist das Produkt mind. 2 Jahre lagerfähig.

Kennzeichnung: nach VbF = A I nach GefStoffV = F leichtentzündlich, Xn gesundheitsschädlich

Alle genannten Informationen sind das Ergebnis eigener Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach dem neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im übrigen als reine Information zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Unternehmung, noch können diese Informationen Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt besonders für die Tatsache, dass sich die jeweiligen Verarbeitungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.

Stand: 03/2022